THERMATEX® Feinstratos microperfurado

THERMATEX® Feinstratos microperfurado é uma placa de forro com as qualidades consagradas que asseguram boas propriedades acústicas. A microperfuração fina pouco visível garante a absorção sonora. A fina superfície arenosa resulta em um forro harmonioso e uniforme, tornando essa placa um elemento sofisticado no design de forros clássicos.

SISTEMA	C Estrutura aparente, placas removíveis F Sistema corredores (vão livre), perfis aparentes ou ocultos, placas removíveis I Sistema Bandraster, perfi s aparentes, placas removíveis A Estrutura oculta, placas removíveis ou fixas
Dimensões	610 x 610 mm, 625 x 625 mm, 625 x 1250 mm, outros formatos sob consulta
Espessura / peso	15 mm (aprox. 4,0 kg/m²) 19 mm (aprox. 5,3 kg/m²)
Cor	branco similar a RAL 9010
Tipos de borda	SK, VT 15/24, AW, GN



SK VT 15/24 AW GN

PROPRIEDADES TÉCNICAS

Classe de reação ao fogo	A2-s1,d0 segundo EN 13501-1
Resistência ao fogo	F30 - F120 segundo DIN 4102 parte 2 (conforme certificado de ensaio) REI30 - REI120 segundo EN 13501 parte 2 (conforme certificado de ensaio)
Absorção sonora	EN ISO 354 α_W = 0,60 segundo EN ISO 11654 *NRC* = 0,60 segundo ASTM C 423
Atenuação sonora	$D_{n,f,w}$ = 34 dB segundo EN ISO 10848, *CAC* value: 36 (espessura de 15 mm, conforme certificado de ensaio)
Reflexão luminosa	para branco similar a RAL 9010 sem ofuscamento, aprox. 88%
Condutividade térmica	λ = 0,052 - 0,057 W/mK segundo DIN 52612
Permeabilidade ao ar	PM1 (≤ 30 m³/hm²) segundo DIN 18177
Resistência à umidade	até 95% de umidade relativa



Knauf AMF Forros do Brasil Ltda.
Rua Princesa Isabel, 94 Sala 111
Brooklin Paulista, São Paulo - SP
CEP 04601-000 - Brasil
Tel.: +55 11 3539 - 3930 - Fax: +55 11 3539 - 3930
info@knaufamf.com.br - www.knaufamf.com.br

Devido ao processo de impressão, as cores mostradas neste catálogo podem diferir um pouco das cores reais dos produtos. A seleção de produtos sempre deve ser feita com base nas amostras gratuitas fornecidas pela Knauf AMF.
Todas as informações técnicas contidas neste catálogo ou em outras peças publicitárias sobre os sistemas de forros AMF são baseadas nos relatórios de ensaios laboratoriais. Todos os detalhes técnicos divulgados estão em conformidade com a mais avançada tecnologia disponibilizada pela indústria de forros e passaram por aprovação prévia em ensaios realizados pela Knauf AMF e por organizações externas. A Knauf AMF não se responsabiliza pelo uso de componentes fornecidos por terceiros, bem como por violações das condições técnicas estabelecidas por ela. Recomenda-se não misturar em um projeto produtos de lotes de fabricação diferentes.
A Knauf AMF se reserva o direito de alterar os dados técnicos sem aviso prévio. A instalação deve seguir as Normas Técnicas. Atentar às recomendações do fabricante. Esse catálogo substitui todas as edições anteriores. Este catálogo pode conter erros de impressão e de digitação.

10/2016