


## Enduido de juntas - MS24-PM



20 kg. – Ref.: E 423  
7 kg. – Ref.: E 523



CE  
07  
3A - EN 13963

- **PRODUTO TOPO DE GAMA PRONTO A APLICAR**
- **IDEAL PARA AMBIENTES QUENTES E SECOS**
- **ACABAMENTO MUITO FINO E EXTRA BRANCO**
- **GRANDE ADERÊNCIA**
- **MUITO FÁCIL DE LIXAR**
- **TEMPO DE UTILIZAÇÃO MUITO LONGO**
- **UTILIZAÇÃO MANUAL OU MECÂNICA**

**ENDUIDO PARA JUNTAS**  
**TEMPO DE UTILIZAÇÃO – 9 meses**  
**PRESA NORMAL**

## COMPOSIÇÃO

Produto em pasta, fabricado a partir de uma dispersão aquosa à base de cargas minerais (pó de mármore, etc...), resinas e diversos aditivos.

## UTILIZAÇÃO

Destinado ao tratamento das juntas entre todo o tipo de placas de gesso cartonadas (com e sem isolamento) com bordos finos, para colagem de fitas de papel e bandas armadas (fitas de papel com tiras de metal para tratamento das esquinas) e camadas de acabamento.

Produto de secagem normal. **Especialmente recomendado para tempo quente e seco.**

**Pode ser aplicado mecanicamente, com aparelho de juntas tipo "Basooka".**

### Vantagens de utilização:

1. **Produto pronto a aplicar.**
2. **Utilização simples, sem erros de preparação.**
3. **Rapidez e facilidade de aplicação.**
4. **Aderência máxima e resistência final que melhora o seu acabamento e facilita o seu tratamento.**
5. **Melhora os rendimentos de uma forma otimizada e redução das perdas de produto.**

## PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

### SUPERFÍCIE:

Convém verificar o estado da superfície a tratar, certificando-se que as cabeças e pontas dos parafusos estão correctamente enterradas. As superfícies a tratar devem estar limpas, secas e isentas de poeiras. Caso as placas de gesso não se encontrem correctamente juntas ou se verificarem eventuais brechas, deve proceder-se ao enchimento com a ajuda de produtos adaptados (**cola CA**).

### PREPARAÇÃO DA PASTA:

Pasta pré preparada, pronta a aplicar, para utilização manual ou mecânica (com máquina de juntas tipo "Bazooka"). Para uma utilização mecânica deve-se diluir a pasta, até obter a consistência pretendida para aplicação mecânica.

Tempo de utilização: igual ao tempo de validade, ou seja, 9 meses, desde que conservado na sua embalagem de origem fechada. No caso de utilização parcial da pasta, deve cobrir-se a restante pasta com uma película de água, que será depois eliminada antes da próxima aplicação, e encerrar o recipiente hermeticamente.

### APLICAÇÃO:

Barrar as juntas entre as placas de gesso cartonado e aplicar a fita de papel ou banda armada sobre a pasta (**certificar-se de que a fita de papel está colocada no sentido correcto; consoante o fabricante, normalmente as fitas apresentam uma face mais rugosa, que deverá ser a face a colocar em contacto com a pasta**). O eixo da fita/banda é colocado na junção entre as duas placas. Com uma espátula de 10 a 15 cm de largura, pressionar a fita/banda sem carregar em demasia e repassar com o excesso de pasta retirado. **Deixar secar e endurecer bem.** Depois do endurecimento da pasta, (dependendo das condições atmosféricas), passar uma nova camada de pasta sobre a junta, para acabamento, que pode exceder a junta anterior 3 a 5 cm de cada lado, com a ajuda de uma espátula. Se for necessário passar uma outra camada de pasta, trespassando sempre a anterior 2 a 5 cm.

Após aplicação, limpar as ferramentas utilizadas com água.

Lixar apenas quando a pasta estiver completamente seca e dura.

**Nota: É importante garantir a secagem e endurecimento correcta entre cada uma das camadas de pasta aplicadas.**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>COMPOSIÇÃO</b>	Dispersão aquosa à base de cargas minerais (pó de mármore, etc. ...), resinas e aditivos
<b>ASPECTO</b>	Pasta de cor branca
<b>TEMPO DE UTILIZAÇÃO</b>	9 meses
<b>TEMPO DE REDOBRO</b>	1 a 2 horas, após secagem e endurecimento da 1ª camada
<b>DENSIDADE APARENTE DA PASTA</b>	Aproximadamente 1,6Kg/L
<b>pH</b>	7 - 9
<b>TEMPERATURA DE APLICAÇÃO</b>	Entre +5°C e +30°C
<b>CONSUMO</b>	Aproximadamente 450 g / m <sup>2</sup>
<b>ACONDICIONAMENTO</b>	48 baldes de 20 kg sobre uma palete plastificada 120 baldes de 7 kg sobre uma palete plastificada
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Ao abrigo de humidades e sem contacto directo com o solo e temperaturas extremas. Manter os baldes adequadamente fechados.
<b>VALIDADE</b>	9 meses em embalagem de origem, devidamente fechada, a partir da data inscrita no balde.
<b>REFERÊNCIAS NORMATIVAS</b>	Norma EN 13963:2005 – Materiais de vedação para juntas de placas de gesso cartonado

## HIGIENE E SEGURANÇA

Não requer etiqueta de segurança.  
Consultar a Ficha de Dados de Segurança de Produto

## RECOMENDAÇÕES PARA UMA CORRECTA APLICAÇÃO DO PRODUTO

### PREPARAÇÃO DA PASTA

- *Verificar sempre se as ferramentas que vai utilizar para aplicar a pasta (misturadora eléctrica, espátulas, etc. ...) são as adequadas e se encontram convenientemente limpas e isentas de impurezas.*
- *Nunca misturar outros produtos de outras marcas ou outras referências, com o produto **MS24-PM**.*
- *Não adicionar ou misturar produtos em pó ao **MS24-PM**.*

### APLICAÇÃO

- *Respeitar as temperaturas de aplicação: mínimo de +5°C e máximo de +30°C*
- *Proceder ao enchimento de eventuais brechas entre as placas de gesso com produtos adaptados (CA), antes de iniciar o tratamento das juntas*
- *Aplicar uma quantidade correcta de pasta sob a banda.*
- *Não aplicar pastas excessivamente líquidas.*
- *Certificar-se que as camadas de produto aplicadas se encontram bem secas antes de passar novas camadas de pasta.*
- *Não aplicar sobre suportes constantemente sujeitos a humidades.*
- *Não utilizar a pasta assim que esta tiver começado a endurecer.*
- *Utilizar fitas de papel e bandas armadas devidamente perfuradas e de boa qualidade.*
- *Não utilizar bandas adesivas de rede em conjunto com o produto, para tratamento de juntas.*
- *Não aplicar em conjunto com produtos de outros fabricantes.*

### NOTAS GERAIS:

Esta ficha técnica foi redigida segundo os nossos conhecimentos e ensaios, e as informações constantes são apenas descrições do produto, não podendo este documento servir de qualquer tipo de contrato ou compromisso. É da responsabilidade do cliente a admissão e controlo do produto para sua distribuição. A nossa responsabilidade limita-se à garantia da qualidade do produto e aos eventuais defeitos de fabrico do produto por nós fornecido, pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto. A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição, podendo ser alterada sem aviso prévio.